



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 511 540 A2**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 92106382.2

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: C08B 11/10

(22) Anmeldetag: 14.04.92

(30) Priorität: 27.04.91 DE 4113892

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
04.11.92 Patentblatt 92/45

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
BE DE FR IT NL SE

(71) Anmelder: Wolff Walsrode Aktiengesellschaft  
Postfach  
W-3030 Walsrode 1(DE)

(72) Erfinder: Kniewske, Reinhard, Dr.  
Am Hinteren Feld 4  
W-3032 Fallingb. (DE)  
Erfinder: Kiese wetter, René, Dr.  
Zum Ebsbusch 3  
W-3040 Soltau-Ahlften (DE)  
Erfinder: Szablikowski, Klaus, Dr.  
Claudiusstrasse 5  
W-3030 Walsrode (DE)

(74) Vertreter: Braun, Rolf, Dr.  
c/o Bayer AG Konzernverwaltung RP Patente  
Konzern  
W-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk (DE)

(54) Wasserlösliche Sulfoethylcelluloseether mit sehr guter Lösungsqualität und Verfahren zu ihrer Herstellung.

(57) Die Erfindung betrifft wasserlösliche Sulfoethylcelluloseether, insbesondere Methylsulfoethylcelluloseether (MSEC) mit sehr guter Lösungsqualität, sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung und die Verwendung dieser Produkte als Verdickungs-, Dispergier- oder Bindemittel.

EP 0 511 540 A2

Die Erfindung betrifft wasserlösliche Sulfoethylcelluloseether, insbesondere Methylsulfoethylcelluloseether (MSEC) mit sehr guter Lösungsqualität, sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung und die Verwendung dieser Produkte als Verdickungs-, Dispergier- oder Bindemittel.

Die Herstellung von Sulfoethylcellulosederivaten ist an sich bekannt (siehe K. Engelskirchen in Houben-Weyl's "Makromolekulare Stoffe", Band E 20 III, Seite 2082, Herausgeber A. Barth und J. Falbe, Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart-New York [1987]).

Nach US-PS 2.132.181 werden Sulfoethylcelluloseether (SEC) im Knetzer hergestellt. Bei diesem Verfahren wird mit extremen Überschüssen an Lauge gearbeitet, was einerseits zu erheblichen Nebenreaktionen führt und andererseits die Herstellung dieser Produkte äußerst unwirtschaftlich macht. Darüber hinaus sind Umsetzungen im Laborknetzer erfahrungsgemäß mit überaus schlechten Lösungsqualitäten, d.h. hohen Faser- und Gelkörperanteilen verbunden.

In SU 757 540 wird eine SEC in zwei Stufen hergestellt, wobei in der ersten Stufe eine Alkalicellulose durch Umsetzung von Cellulose mit Natronlauge bereitgestellt wird. Die so aktivierte Cellulose wird vor der eigentlichen Veretherung abgepreßt. Hierbei sind spezielle Hochdruckwerkzeuge erforderlich, die wiederum den Abpreßvorgang technisch sehr aufwendig gestalten. Dadurch, daß die Alkalisierung unter Luftzutritt erfolgt, kommt es zu einem alkalisch-oxidativen Abbau der Cellulosekette, so daß nach diesem Verfahren schließlich nur niedrigviskose Veretherungsprodukte erhalten werden können.

JP 8 218 701 beschreibt die Herstellung von SEC unter stufenweiser Zugabe von 2-chlorethansulfonsaurem Natrium in einem inerten Slurrymedium. Der geringe Substitutionsgrad von DS = 0,33 führt jedoch zu einer Transmission von lediglich 80 %, was sich in einem hohen Anteil von nicht gelösten Teilchen widerspiegelt.

CS 200 676 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Sulfoethylcelluloseethern in Dioxan, Aceton, Benzol, Isopropanol bzw. n-Propanol. Die Veretherung mit Natriumvinylsulfonat findet hierbei bei 40 - 65 °C statt. Der Substitutionsgrad liegt bei DS = 0,3 - 0,7. Über die Ausbeute und die Lösungsqualität der Sulfoethylcellulosederivate wird keinerlei Angabe gemacht.

Gemäß US-PS 2,580,352 werden Sulfoethylcelluloseether durch Umsetzung einer alkalischen Polysaccharidsuspension in inerten organischen Lösungsmitteln, wie z.B. Dioxan, Isopropanol, Tertiärbutanol, Tetrahydrofuran, Ethylenglykol, Diethylether, hergestellt. Die in den Beispielen erwähnten Produkte weisen Substitutionsgrade bezüglich Sulfoethyl von DS = 0,175 - 1,03 auf. Die Sulfoethylcelluloseether mit niedrigem DS (DS = 0,175 und 0,21) sind lediglich in verdünnten Laugen löslich. Auf die genaue Lösungsqualität wird nicht eingegangen.

T. Timell (Svensk. Papperstidn. 51, 254 [1948]) beschreibt die Herstellung von SEC mit DS-Werten von 0,07 bis maximal 0,42 durch Umsetzung von Alkalicellulose mit Halogenethansulfonsäure-Natriumsalzen. Die Produkte mit DS-Werten von 0,3 - 0,4 werden als wasserlöslich bezeichnet. Auf die Qualität der Lösungen wird jedoch nicht näher eingegangen.

Nach E.A. Plisko et. al. (Zh. Prikl. Khim. 36, 1994 [1963]) kann die SEC im Knetzer ohne Lösungsmittel bzw. im Slurryverfahren mit inerten organischen Lösungsmitteln hergestellt werden. Aufgrund des alkalischen oxidativen Abbaus der im Knetzer hergestellten SEC bzw. der hohen Temperaturen (80 - 130 °C) der im Slurryverfahren verethereten Produkte, werden nur Viskositäten von max. 117 mPa.s (1%ige wäßrige Lösung) erhalten. Die Wasserlöslichkeit der Produkte mit Substitutionsgraden < 0,4 liegt bei 95% (DS = 0,27) bzw. 96,6 - 98,2% (DS = 0,32).

Gelkörper- und faserfreie Lösungen können somit auch nach diesem Verfahren nicht erhalten werden.

E.A. Plisko et. al. (Zh. Prikl. Khim. 50, 2003 [1967]) beschreiben die Herstellung von SEC durch Reaktion von Alkalicellulose mit 2-chlorethansulfonsaurem Natriumsalz im Knetzer bzw. im Isopropanol-Slurry. Die im Knetzer hergestellten Produkte weisen Substitutionsgrade von DS = 0,17 - 0,31 auf. Ihre Löslichkeit in Wasser wird mit 66,71 - 93,48% angegeben. Die im Slurry Verfahren hergestellten Produkte weisen Substitutionsgrade von 0,35 - 0,42 auf. Die Wasserlöslichkeit der Produkte mit einem Substitutionsgrad von < 0,4 liegt zwischen 91,8 und 92,3%. Die Produkte mit Substitutionsgraden von 0,4 bzw. 0,42 weisen Wasserlöslichkeiten von 97,2 bzw. 99,2% auf, besitzen somit noch keine vollständige Faser- und Gelkörperfreiheit.

In DE-OS 3 742 104 wird ein Verfahren zur Herstellung einer Sulfoethylcellulose mit hervorragenden Lösungsqualitäten beschrieben und deren Umsetzung mit in der Cellulosechemie üblichen Reagenzien, wie z.B. Chloressigsäure, Ethylenoxid, Propylenoxid, Methyl- bzw. Ethylchlorid, beispielhaft erwähnt. Die Viskosität der Lösungen wird mit 15.000 - 60.000 mPa.s angegeben. Hierbei liegt jedoch der durchschnittliche Substitutionsgrad (DS) bezüglich Sulfoethyl im Bereich von DS = 0,4 - 1,4, liegt damit also in einem Bereich, in dem bereits eine sehr gute Wasserlöslichkeit besteht.

In der US-PS 3,357,971 wird ein Verfahren zur Herstellung gemischter, in kaltem Wasser löslicher, ionischer, thermoplastischer Cellulosemischether beschrieben. Als nicht ionischer Substituent wirkt hierbei

die Hydroxypropylgruppe. Als Zweitsubstituenten fungieren u.a. Carboxy-, Dialkylamino- und Sulfoalkylierungs- bzw. Sulfatierungsgruppen.

Der molare Substitutionsgrad (MS) bezüglich Hydroxypropyl wird mit  $> 2$ , insbesondere aber 4 bzw. 4,5 angegeben. Der durchschnittliche Substitutionsgrad des ionischen Substituenten liegt zwischen 0,001 und 0,4. Die beispielhaft erwähnten Hydroxypropylsulfoethylcellulosederivate (HPSEC) sind in kaltem Wasser gut löslich, besitzen jedoch aufgrund ihres geringen Sulfoethylsubstitutionsgrades (DS = 0,03 bzw. 0,008) noch thermische Flockpunkte, was besonders bei ihrer Reinigung von Vorteil sein kann (Heißwasserwäsche). Auf die Qualität der Lösungen wird kein Bezug genommen. Bei den beschriebenen Verbindungen handelt es sich jedoch um Derivate, die einen molekularen Substitutionsgrad bezüglich Hydroxypropyl von etwa 4 aufweisen. Es ist literaturbekannt (K. Engelskirchen, in Houben-Weyl's "Makromolekulare Stoffe", Band E 20 III, Seite 2070, Herausgeber A. Barth und J. Falbe, Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart-New York [1987]), daß Hydroxypropylcellulosen allein ab einem molekularen Substitutionsgrad von etwa 4 bereits eine sehr gute Wasserlöslichkeit besitzen. Die Viskosität der Lösungen der in den Beispielen erwähnten Hydroxypropylsulfoethylcellulosederivate liegt aufgrund der Reaktionsbedingungen (16stündige Reaktion, Aufarbeitung im sauren Milieu) lediglich bei 570 bzw. 2.000 [mPa.s] (2gew.-%ige wäßrige Lösung, bei einem Schergefälle von  $D = 2,5 \text{ s}^{-1}$  bei  $20^\circ \text{C}$ ).

Bei den in EP-A 0 161 607, EP-A 0 126 959, EP-A 0 080 678 und DE-A 3 306 621 beschriebenen wasserlöslichen Cellulosemischethern werden u.a. ionische Hydroxyalkyl-Cellulosemischether mit Carboxyalkyl-, Sulfonoalkyl-, Phosphonoalkyl- sowie N, N-Dialkylaminoalkylgruppen beschrieben. Die in ihrer Viskosität, ihrem Substitutionsgrad, ihrer Ausbeute und ihrer Lösungsqualität nicht näher bezeichneten Produkte werden entweder in Dimethylether bzw. Dimethoxyethan allein oder im Gemisch mit Alkanolen, Alkandiolen und oder Alkoxyalkanolen hergestellt.

Der vorliegenden Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, wasserlösliche, sulfoethylierte Cellulosederivate, insbesondere MSEC mit bestimmten Anforderungen herzustellen. Für ein wirtschaftliches und industriell umsetzbares Verfahren zur Herstellung von Celluloseethern ist neben einer hohen Ausbeute an Reagenz, ein möglichst geringer Einsatz an Veretherungsmittel anzustreben. Unter diesem Aspekt sollten Methylsulfoethylcellulosen mit ausgezeichneter Lösungsqualität und geringstmöglichem Einsatz an Veretherungsmitteln hergestellt werden. Überraschenderweise wurde nun gefunden, daß die nach dem erfindungsgemäß hergestellten Verfahren charakterisierten Methylsulfoethylcellulosen bereits bei Substitutionsgraden ausgezeichnete Wasserlöslichkeiten zeigen, bei denen die reinen Celluloseether (SEC bzw. MC) noch wasserunlöslich sind bzw. einen hohen Faser- und Gelkörperanteil besitzen.

Sulfoethylcellulosen gelten ab einem Durchschnittssubstitutionsgrad von  $> 0,3$  als wasserlöslich. Methylcellulosen sind im Bereich von DS (Durchschnittssubstitutionsgrad) = 1,4 - 2,0 wasserlöslich, Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf das Kapitel "Cellulose Ethers" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Vol. A 5, Seite 468 bzw. 480 (Verlag Chemie, Weinheim, [1986]).

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung wasserlöslicher, anionischer Cellulosemischether, insbesondere Methylsulfoethylcellulose (MSEC), mit einem durchschnittlichen Substitutionsgrad (DS) mit Sulfoethyl von  $< 0,4$ , insbesondere  $< 0,35$ , einem durchschnittlichen Substitutionsgrad (DS) mit Methyl von  $< 2,5$ , insbesondere  $< 1,4$ , einer Viskosität von 5-80.000 mPa.s, insbesondere von 100 - 50.000 mPa.s (gemessen in 2 gew.-%iger wäßriger Lösung bei einem Schergefälle von  $D = 2,5 \text{ s}^{-1}$  bei  $20^\circ \text{C}$ ) und einer Transmission (gemessen an einer 2gew.-%igen wäßrigen Lösung in einer Küvette mit einer optischen Weglänge von 10 mm mit Licht der Wellenlänge  $\lambda = 550 \text{ nm}$ ) von mehr als 95%, insbesondere mehr als 96 %. Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren sind ebenfalls Cellulosemischether in solchen Substitutionsgraden herstellbar (z.B. HPSEC), bei denen die einfachen Celluloseether (z.B. HPC bzw. SEC) noch keine oder eine nur geringe Wasserlöslichkeit besitzen.

Ein besonderes Kriterium der erfindungsgemäß hergestellten MSEC ist ihre ausgezeichnete Lösungsqualität. Gelteilchen und Fasern entstehen durch nicht oder nur teilweise veretherte Cellulosebereiche. Für die gute Wasserlöslichkeit von Celluloseethern ist außer ihrem Durchschnittspolymerisationsgrad (DP) und ihrem Substitutionsgrad die homogene, d.h. gleichmäßige Verteilung der Substituenten entlang der Cellulosekette von großer Bedeutung. Diese regelmäßige Substituentenverteilung ist im wesentlichen von der Alkalisierung abhängig, deren Aufgabe es ist, die mikrofibrilläre Struktur der Cellulosefasern aufzulockern und den Ordnungszustand zu verringern, um damit eine gute Zugänglichkeit für die Reagenzien zu ermöglichen.

Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten, nach dem weiter unten beschriebenen Meßverfahren charakterisierten, gel- und faserfreien Cellulosederivate werden als Verdickungs-, Dispergier- oder Bindemittel insbesondere dort eingesetzt, wo exzellente Lösungsqualitäten erforderlich sind, wie z.B. in der Papier-, Erdöl- oder Textilindustrie sowie der kosmetischen oder pharmazeutischen Industrie. Die Produkte sind im Baustoffbereich, z.B. als Fliesenkleber, als Dispergier- und Suspendiermittel bei

Emulsions- und Suspensionspolymerisationen und als Verdicker und Stabilisatoren in tensidhaltigen Systemen, wie z.B. Reinigungsmitteln, aber auch für Dispersionsfarben geeignet.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung von wasserlöslichen Methylsulfoethylcellulosederivaten (MSEC) wird bevorzugt in einem zylindrischen Reaktionsgefäß durchgeführt, das mit einem geeigneten Rühraggregat versehen ist, welches eine ausreichende Durchmischung der heterogenen Reaktionsmasse gewährleistet. Das Reaktionsgefäß ist vorzugsweise geschlossen, um eine Reaktionsführung unter Stickstoffatmosphäre zu gewährleisten. Eine ausreichende Möglichkeit zur Temperierung des Gefäßes ist vorzugsweise ebenfalls vorhanden.

Das Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Produkte ist dadurch gekennzeichnet, daß

1. die Alkalicellulose vorzugsweise in einem inerten organischen Lösungsmittel durch Umsetzung von Cellulose mit Alkali hergestellt wird,
2. die Veretherung der Alkalicellulose in Anwesenheit einer Base mit mindestens einem Veretherungsmittel (Sulfoalkylierungsmittel und/oder alkylgruppenübertragende Verbindung), das eine mindestens katalytische Menge einer Base benötigt, hergestellt wird,
3. daß ggf. eine weitere Veretherung mit mindestens einem Veretherungsmittel (alkylgruppenübertragende Verbindung und/oder Sulfoalkylierungsmittel) ggf. in einem inerten organischen Lösungsmittel bzw. im Gasverfahren ohne Lösungsmittel, erfolgt,
4. nach der Veretherung ggf. neutralisiert, filtriert und gewaschen wird.

Für die Veretherung kommen die in der Cellulosechemie üblichen Substituenten infrage. Insbesondere methylgruppenübertragende Verbindungen wie Dimethylsulfat, Methylbromid, Methyljodid, Methansulfonsäure-methylester, Benzyl-4-sulfonsäure-methylester, Toluol-4-Sulfonsäuremethylester, Trifluormethansulfonsäure-methylester bevorzugt jedoch Methylchlorid. Bevorzugte sulfoalkylgruppenübertragende Verbindungen sind Chlorethansulfonsäure, Bromethansulfonsäure, Vinylsulfonsäure und deren Salze, insbesondere Salze der Vinylsulfonsäure, insbesondere der Natriumsalze.

Als Ausgangsmaterial für das erfindungsgemäße Verfahren werden gemahlene Cellulosen, insbesondere Linters-, Nadelholzsulfit-, Nadelholzsulfat- oder Laubholz Zellstoffe verwendet. Die erfindungsgemäßen Methylsulfoethylcellulosen zeichnen sich durch vollständige Wasserlöslichkeit aus, d.h. die Produkte besitzen nach dem weiter unten beschriebenen Meßverfahren einen löslichen Anteil von > 99,5%, insbesondere > 99,8%.

Die Herstellung der MSEC erfolgt vorzugsweise in einem Eintopfverfahren, d.h. die Alkalisierung und die Veretherung erfolgen in ein und demselben Aggregat. Es ist ebenfalls möglich, die MSEC in einem Zweistufenverfahren herzustellen, wobei im ersten Reaktionsschritt eine Sulfoethylcellulose (SEC), vorzugsweise in einem inerten organischen Lösungsmittel hergestellt und nachfolgend mit Methylchlorid, vorzugsweise im Methylchlorid-Slurry bzw. Gasumlaufverfahren weiter verethert wird. Die MSEC kann ebenso in einem zweistufigen Verfahren hergestellt werden, bei dem die Alkalisierung und die Veretherung mit Methylchlorid in der ersten Stufe in einem geschlossenen Reaktionsgefäß unter Stickstoffatmosphäre bzw. drucklos in einem Gasumlaufverfahren vorgenommen wird. Die sich daran anschließende Veretherung mit dem Sulfoalkylierungsmittel, vorzugsweise Vinylsulfonsäure-Natrium Salz, erfolgt vorzugsweise in einem geschlossenen Reaktionsgefäß unter Stickstoffatmosphäre, vorzugsweise in einem inerten organischen Lösungsmittel.

Die Viskositätsstufen der Produkte lassen sich durch Ausschluß oder Zugabe von oxidierenden Substanzen, wie z.B. Luft,  $H_2O_2$  und/oder Metalloxide und die Auswahl der eingesetzten Zellstoffe, die unterschiedliche Durchschnittspolymerisationsgrade aufweisen, einstellen. Die Alkalisierung der Cellulose kann ohne oder, sofern es auf einen extrem niedrigen Fasergehalt ankommt, in Anwesenheit von organischen Lösemitteln vorgenommen werden. Die Alkalisierung wird in der Regel mit einem Alkalimetallhydroxid, insbesondere Natriumhydroxid, vorgenommen. Die Menge von Natriumhydroxid pro Mol Cellulose liegt bei 0,5 - 5,0, insbesondere 3 Mol.

Zur Erzielung faser- und gelkörperfreier, wasserlöslicher Produkte kann die Alkalisierung und Veretherung der Cellulose in Anwesenheit von organischen Lösemitteln vorgenommen werden. Als Suspensionsmittel werden cyclische und/oder acyclische Ether, aromatische und/oder aliphatische Kohlenwasserstoffe allein oder in Verbindung mit aliphatischen Alkoholen oder Ketonen, stickstoff- oder schwefelhaltige Lösungsmittel, wie z.B. Dimethylamid oder Dimethylsulfoxid allein oder in Verbindung mit Formaldehyd oder Alkali- oder Erdalkalimetallsalzen, niedere Alkohole mit vorzugsweise 2 - 5 Kohlenstoffatomen pro Molekül, Ketone sowie Gemische dieser Lösungsmittel eingesetzt. Insbesondere werden nach dem erfindungsgemäßen Verfahren Isopropanol und 2-Methylpropan-2-ol bzw. Mischungen hiervon verwendet.

Die Alkalisierung der Cellulose wird vorzugsweise mit Natronlauge durchgeführt, wobei ihre Konzentration 18 - 100 Gew.-% betragen soll. Erfindungsgemäß erfolgt die Zugabe der Veretherungsreagenzien entweder vor der Natriumhydroxidzugabe oder nach der Alkalisierungsphase. Zur Veretherung wird das

Reaktionsgemisch auf Temperaturen von 50 - 100 °C, vorzugsweise 60 - 90 °C, aufgeheizt und das eingestellte Temperaturniveau bis zur vollständigen Umsetzung beibehalten. Abhängig von den Temperaturen und des Suspensionsmittels liegen die Veretherungszeiten zwischen 1 und 15 h.

Das nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellte Produkt wird ggf. neutralisiert und ggf. vom Slurry-Medium abgetrennt (Zentrifugation oder Filtration) und ggf. durch Waschen mit Alkoholen, Alkoholwassergemischen, Ketonen bzw. Ketonwassergemischen von anhaftenden Salzen befreit. Die Reinigung kann, wenn es sich bei der Veretherung um einen Zweistufenprozeß handelt, nach der ersten Stufe mit wäßrig-organischen Lösemitteln, heißem oder kaltem Wasser vorgenommen werden. Da es sich bei den einfachen Celluloseethern (SEC bzw. MC) ggf. um wasserunlösliche Produkte handelt, ist gegebenenfalls eine Reinigung mit kaltem Wasser möglich. Es ist ebenfalls möglich, auf eine Neutralisation zu verzichten und das ggf. überschüssige Alkali durch geeignete wäßrigorganische Lösungsmittelgemische auszuwaschen oder nach ggf. erfolgter Neutralisation, die Mengen an Salz im Produkt zu belassen und damit auf eine Reinigung zu verzichten. Eine eventuell zu erfolgende Reinigung der MSEC ist im wesentlichen von ihrem Einsatzgebiet abhängig. Wenn die Anwendung der MSEC das Auswaschen der gebildeten Salze notwendig macht, kann eine Reinigung mit wäßrig-organischen Lösungsmitteln, vorzugsweise 70 - 100%igem Methanol bzw. Aceton, erfolgen.

#### Beispiele

Die im folgenden angegebenen Teile sind Gewichtsteile.

Die Messung der Viskositäten erfolgt mit einem Rotationsviskosimeter Haake, Typ RV 100, System M 500, Meßeinrichtung MV, nach DIN 53 019, bei einer Schergeschwindigkeit von  $D = 2.5 \text{ s}^{-1}$ , bei einer Temperatur von 20 °C. Es werden jeweils 2gew.-%ige Lösungen in destilliertem Wasser vermessen. Die Transmissionsmessungen erfolgen in einem Hitachi-Spektralphotometer, Modell 101, Hitachi Ltd., Tokio/Japan. Es wurde eine Glasküvette mit 10 mm optischer Weglänge verwendet. Die verwendete Wellenlänge betrug  $\lambda = 550 \text{ nm}$ . Es wurden jeweils 2gew.-% Lösungen in destilliertem Wasser vermessen. Zur Bestimmung der vollständigen Wasserlöslichkeit wird eine Menge des lufttrockenen, gereinigten Celluloseethers eingewogen, die 2.000 mg absolut trockener Substanz entspricht, und in 198 ml destilliertem Wasser gelöst. Diese Lösung wird vollständig durch einen bei 120 °C gewichtskonstant getrockneten, gewogenen Glasfiliertiegel G 2 abgesaugt. Anschließend wird der Filtiertiegel fünfmal mit je 100 ml destilliertem Wasser gewaschen, um anhaftende gelöste Celluloseether zu entfernen. Der Glasfiliertiegel wird erneut bei 120 °C gewichtskonstant getrocknet und gewogen. Aus den Differenzen der Wägungen wird der unlösliche Anteil bestimmt und daraus der prozentuale Anteil des löslichen Celluloseethers errechnet. Im Rahmen der Meßgenauigkeit werden solche Celluloseether als vollständig löslich bezeichnet, die einen wasserlöslichen Anteil von mehr als 99,5%, insbesondere 99,8% aufweisen.

Bei den erfindungsgemäßen Celluloseethern haben die Bezeichnungen DS (durchschnittlicher Substitutionsgrad) und MS (molarer Substitutionsgrad) die übliche Bedeutung:

Jede Anhydroglucoseeinheit der Cellulose besitzt drei Hydroxylgruppen.

DS: Durchschnittsanzahl der in der Cellulose substituierten Hydroxylgruppen pro Anhydroglucoseeinheit.

MS: Durchschnittsanzahl der Mole der mit der Cellulose kombinierten Reaktionspartner pro Anhydroglucoseeinheit.

#### Beispiel 1

68,6 g eines fein gemahlenden Fichtensulfizellstoffes (Trockengehalt: 94,5 %) werden in einem Druckreaktor mit einem wandgängigen Flügelrührer vorgelegt. Nach Eingabe von 1.370 ml tertiär-Butanol und 11,9 ml Wasser wird der Reaktor mit Stickstoff gespült und 15 min lang gründlich durchmischt. Danach werden 62,9 ml einer 50gew.-%igen Natriumhydroxidlösung aufgedüst und anschließend 80 min lang bei 25 - 30 °C alkalisiert. Nach Zugabe von 133 ml Methylchlorid wird innerhalb von 60 min auf 74 °C erwärmt. Diese Temperatur wird unter ständigem Weiterrühren 30 min lang gehalten. Anschließend werden 89,5 ml einer 44,1-gew.-%igen wäßrigen Vinylsulfonsäure-Natriumsalzlösung aufgedüst und die Mischung für weitere 210 min bei 74 °C intensiv durchmischt. Das Produkt wird abfiltriert und viermal mit je 2.000 Teilen Methanol und einmal mit 2.000 Teilen Ethanol gewaschen. Die Produktdaten sind Tabelle 1 zu entnehmen.

#### Beispiel 2

68,9 g eines fein gemahlenden Fichtensulfizellstoffes (Trockengehalt: 94,19 %) werden in einem

Druckreaktor mit einem wandgängigen Flügelrührer vorgelegt. Nach Eingabe von 1.370 ml tertiär-Butanol und 103.6 g einer 25.1gew.-%igen Vinylsulfonsäure-Natriumsalzlösung wird der Reaktor mit Stickstoff gespült. 133 ml Methylchlorid und 62.9 ml einer 50gew.-%igen Natriumhydroxidlösung werden nachfolgend aufgedüst. Anschließend wird 80 min bei 25 - 30 °C alkalisiert. Dabei wird die Reaktionsmischung gründlich durchmischt. Innerhalb von 60 min wird auf 74 °C erwärmt. Diese Temperatur wird unter ständigem Rühren 180 min lang gehalten. Das Produkt wird abfiltriert und viermal mit je 2.000 Teilen Methanol und einmal mit 2.000 Teilen Ethanol gewaschen und an der Luft getrocknet. Die Produktdaten sind Tabelle 1 zu entnehmen.

#### 10 Beispiel 3

68,6 g eines fein gemahlenen Fichtensulfitzellstoffes (Trockengehalt: 94,5 %) werden in einem Druckreaktor mit einem wandgängigen Flügelrührer in 1.370 ml tertiär-Butanol suspendiert. Anschließend werden 54,1 g einer 48,1 gew.-%igen wäßrigen Vinylsulfonsäure-Natriumsalzlösung hinzugegeben und der Reaktor mit Stickstoff gespült. Die Mischung wird 15 min lang gut gerührt. Danach werden 145,7 g einer 32,9gew.-%igen Natriumhydroxidlösung und 133 ml Methylchlorid aufgedüst und 80 min lang bei 25 - 30 °C alkalisiert. Danach wird innerhalb von 60 min auf 74 °C erhitzt und diese Temperatur 180 min lang gehalten. Das Produkt wird abfiltriert, viermal mit je 2.000 Teilen Methanol und einmal mit 2.000 Teilen Ethanol gewaschen und an der Luft getrocknet. Die Produktdaten sind Tabelle 1 zu entnehmen.

#### 20 Beispiel 4

258,22 g eines fein gemahlenen Fichtensulfitzellstoffes (Trockengehalt: 96,02 %) werden in einem Druckreaktor mit einem wandgängigen Flügelrührer in 3.630 ml Isopropanol suspendiert. Anschließend werden 693,2 g einer 28,15 gew.-%igen wäßrigen Vinylsulfonsäure-Natriumsalzlösung hinzugegeben und der Reaktor mit Stickstoff gespült. Über ein Schauglas werden 180 g Natriumhydroxid im Stickstoffgegenstrom zugegeben. Anschließend wird 80 min bei 25 - 30 °C alkalisiert. Dabei wird die Reaktionsmischung gut gerührt. Dann werden 997,8 ml Methylchlorid aufgedüst und innerhalb von 60 min auf 70 °C erwärmt. Diese Temperatur wird unter ständigem Weiterrühren 180 min lang gehalten. Das Produkt wird abfiltriert und sechsmal mit je 2.000 Teilen einer Mischung aus acht Anteilen Aceton und zwei Anteilen Wasser gewaschen. Das Produkt wird an der Luft getrocknet. Die Produktdaten sind Tabelle 1 zu entnehmen.

#### Beispiel 5

35 68,6 g eines fein gemahlenen Fichtensulfitzellstoffes (Trockengehalt: 94,5 %) werden in einem Druckreaktor mit einem wandgängigen Flügelrührer in 1.370 ml tertiär-Butanol suspendiert. Nach Zugabe von 103,9 g einer 25,0 gew.-%igen Vinylsulfonsäure-Natriumsalzlösung wird der Reaktor mit Stickstoff gespült und die Mischung 15 min lang kräftig gerührt. Dann werden 62,9 ml einer 50 gew.-%igen Natriumhydroxidlösung und 133 ml Methylchlorid aufgedüst. Nachdem bei 25 - 30 °C 80 min lang alkalisiert wurde, wird auf 74 °C innerhalb von 60 min aufgeheizt. Diese Temperatur wird 180 min lang gehalten. Das Produkt wird abfiltriert und viermal mit je 2.000 Teilen Methanol und einmal mit 2.000 Teilen Ethanol gewaschen und an der Luft getrocknet. Die Produktdaten sind Tabelle 1 zu entnehmen.

#### Beispiel 6

45 68,6 g eines fein gemahlenen Fichtensulfitzellstoffes (Trockengehalt: 94,5 %) werden in einem Druckreaktor mit einem wandgängigen Flügelrührer in 1.370 ml tertiär-Butanol suspendiert. Der Reaktor wird mit Stickstoff gespült. 46,4 ml einer 46,3 gew.-%igen Natriumhydroxidlösung werden unter Rühren aufgedüst. Die Mischung wird 80 min lang bei 25 - 30 °C alkalisiert. Anschließend werden 133 ml Methylchlorid aufgedüst und innerhalb von 60 min auf 74 °C erwärmt. Diese Temperatur wird 30 min lang gehalten. Dann werden 122,4 ml einer 45,1 gew.-%igen wäßrigen Vinylsulfonsäure-Natriumsalzlösung aufgedüst. Die Mischung wird noch 210 min lang bei 74 °C gerührt. Das Produkt wird abfiltriert und dreimal mit je 2.000 Teilen Methanol und zweimal mit je 2.000 Teilen Ethanol gewaschen und an der Luft getrocknet. Die Produktdaten sind Tabelle 1 zu entnehmen.

#### 55 Beispiel 7

64,9 g eines fein gemahlenen Fichtensulfitzellstoffes (Trockengehalt: 94,5 %) werden in einem Druckre-

aktor mit einem wandgängigen Flügelrührer in 1.370 ml tertiär-Butanol suspendiert. Der Reaktor wird mit Stickstoff gespült. 138,8 g einer 43,58 gew.-%igen Natriumhydroxidlösung werden unter Rühren aufgedüst. Die Mischung wird 80 min bei 25 - 30 °C alkalisiert. Anschließend werden unter Rühren 46,7 ml einer 42,6 gew.-%igen wäßrigen Vinylsulfonsäuren-Natriumsalzlösung aufgedüst. Die Mischung wird innerhalb von 60 min auf 74 °C erwärmt, wobei 60 min bei dieser Temperatur intensiv gerührt wird. Bei 74 °C werden 133 ml Methylchlorid unter Rühren aufgedüst. Die Mischung wird noch 180 min bei 74 °C gerührt. Das Produkt wird abfiltriert und viermal mit je 2.000 Teilen Methanol und einmal mit 2.000 Teilen Ethanol gewaschen und an der Luft getrocknet. Die Produktdaten sind Tabelle 1 zu entnehmen.

#### 10 Vergleichsbeispiele 8 und 9

##### Vergleichsbeispiel 8

Herstellung einer Methylsulfoethylcellulose (MSEC) im Knetter (US-PS 2,132,181)

255,1 g eines fein gemahlenen Linterszellstoffes (Trockengehalt: 95,32 %) werden in einem Druckreaktor mit einem wandgängigen Flügelrührer in 600 ml tertiär-Butanol suspendiert und der Reaktor mit Stickstoff gespült. Anschließend werden 63 ml einer 50 gew.-%igen Natriumhydroxidlösung unter Rühren aufgedüst. Nach Zugabe von 194 ml Methylchlorid wird 60 min bei 25 - 30 °C alkalisiert. Innerhalb von 60 min wird die Mischung auf 80 °C erwärmt, wobei diese Temperatur 120 min lang gehalten wird. Das Produkt wird abfiltriert und mit heißem Wasser bis zur Chloridfreiheit gewaschen. 677 g der feuchten Methylcellulose werden in einen Knetter eingegeben und mit 675 g Natriumhydroxid und 363 g Wasser 120 min im Knetter bei 25 °C vermischt. Anschließend werden 1.470 g einer 30 gew.-%igen wäßrigen Vinylsulfonsäure-Natriumsalzlösung aufgedüst und 3 h bei 25 °C vermischt. Die Mischung wird innerhalb von 15 min auf 65 °C erhitzt und bei 65 - 70 °C während 180 min gut durchmischt. Das Produkt wird abfiltriert und viermal mit je 2.000 Teilen einer Mischung aus acht Anteilen Methanol und zwei Anteilen Wasser gewaschen und anschließend an der Luft getrocknet. Die Produktdaten sind Tabelle 1 zu entnehmen.

##### Vergleichsbeispiel 9

30 Herstellung einer Methylsulfoethylcellulose (MSEC) aus einer Sulfoethylcellulose (SEC) (DE-OS 3 742 104).

In einem zylindrischen Reaktionsgefäß, das mit einem geeigneten Rühraggregat ausgestattet ist, in geeigneter Weise thermostatisierbar ist, und in dem unter Stickstoffatmosphäre gearbeitet werden kann, werden 127 g Baumwoll-Linters (Trockengehalt: 95,81 %) in 2.190 g Isopropanol suspendiert. Dazu werden 333,5 g einer 42,7 gew.-%igen Lösung vinylsulfonsäuren Natriums hinzugegeben. Danach werden 28 ml Wasser und 75,5 g Natriumhydroxid eingegeben und 80 min bei 25 - 30 °C alkalisiert. Anschließend wird Zugabe einer äquimolaren Menge konzentrierter Essigsäure neutralisiert und das Produkt abfiltriert. Das Produkt wird fünfmal mit je 2.000 Teilen einer Mischung aus sieben Anteilen Methanol und drei Anteilen Wasser gewaschen und an der Luft getrocknet. 173 g (Trockengehalt: 87,97 %) des Produktes werden in einen Druckreaktor mit einem wandgängigen Flügelrührer eingegeben und der Reaktor mit Stickstoff gespült. 29 g Natriumhydroxid werden in 29 g Wasser gelöst und die Lösung unter ständigem Rühren aufgedüst. Die Mischung wird 80 min bei 25 - 30 °C gerührt. 121 g Methylchlorid werden aufgedüst. Innerhalb von 60 min wird auf 75 °C erwärmt. Diese Temperatur wird unter ständigem Weiterrühren 230 min lang gehalten. Das Produkt wird abfiltriert und viermal mit je 2.000 Teilen einer Mischung aus acht Anteilen Methanol und zwei Anteilen Wasser gewaschen und an der Luft getrocknet. Die Produktdaten sind Tabelle 1 zu entnehmen.

#### 50 Beispiel 10

Herstellung einer Hydroxypropyl-Sulfoethyl-Cellulose (HPSEC)

87,1 g eines fein gemahlenen Fichtensulfizellstoffes (Trockengehalt: 86,7 %) werden in einem Druckreaktor mit einem wandgängigen Flügelrührer in 1.066 g tertiär-Butanol suspendiert und der Reaktor mit Stickstoff gespült. 13,2 g einer 49,5 gew.-%igen wäßrigen Vinylsulfonsäure-Natriumsalzlösung werden hinzugegeben. 101 g Wasser und 59,9 g einer 50,1 gew.-%igen Natriumhydroxidlösung werden aufgedüst. Nach Zugabe von 174,2 g Propylenoxid wird 80 min bei 25 - 30 °C alkalisiert. Anschließend wird innerhalb

von 60 min auf 90 °C erwärmt und diese Temperatur 120 min lang gehalten. Mit einer äquimolaren Menge konzentrierter Essigsäure wird neutralisiert. Das Produkt wird abfiltriert, dreimal mit je 2.000 Teilen einer Mischung aus acht Anteilen Aceton und zwei Anteilen Wasser und anschließend noch mit 2.000 Teilen Aceton gewaschen und an der Luft getrocknet. Die Produktdaten sind Tabelle 2 zu entnehmen.

5

#### Beispiel 11

#### Herstellung einer Ethylsulfoethylcellulose (ESEC)

10 68,8 g eines fein gemahlenden Fichtensulfitzellstoffes (Trockengehalt: 94,5 %) werden in einem Druckreaktor mit einem wandgängigen Flügelrührer in 1.370 ml tertiär-Butanol suspendiert. Nach Zugabe von 101,8 g einer 51,1 gew.-%igen wäßrigen vinylsulfonsauren Natriumsalzlösung wird der Reaktor mit Stickstoff gespült. 87,4 ml einer 38,7 gew.-%igen Natriumhydroxidlösung werden unter Rühren aufgedüst und die Mischung 80 min lang bei 25 - 30 °C alkalisiert. Danach werden 168 ml Ethylchlorid unter Rühren  
15 aufgeführt. Die Mischung wird innerhalb von 60 min auf 95 °C erwärmt und bei dieser Temperatur 300 min lang gehalten. Das Produkt wird abfiltriert und dreimal mit je 2.000 Teilen einer Mischung aus sieben Anteilen Methanol und drei Anteilen Wasser und anschließend noch zweimal mit je 2.000 Teilen Ethanol gewaschen. Die Produktdaten sind Tabelle 2 zu entnehmen.

Die in den Beispielen 1 - 7, 10 und 11 aufgeführten, nach dem erfindungsgemäßen Herstellverfahren synthetisierten Celluloseether weisen alle Transmissionswerte von deutlich über 95% auf, was ebenfalls in der guten bis ausgezeichneten Gelkörper- und Faserfreiheit der Produkte zum Ausdruck kommt.

Die Vergleichsbeispiele 8 und 9 zeigen, daß, verfahrensbedingt, entweder nur niedrige Viskositäten erhalten werden können (Beispiel 8), wobei die Transmissionswerte auch bei einem weit über 0,3 liegenden Substitutionsgrad bezüglich Sulfoethyl, immer noch deutlich hinter den nach dem erfindungsgemäßen Herstellverfahren synthetisierten Cellulosederivaten zurückbleiben.

Beispiel 9 zeigt, daß die ausgezeichnete Wasserlöslichkeit der erfindungsgemäßen Produkte auch erreicht werden kann, wenn der Substitutionsgrad bezüglich Sulfoethyl deutlich über 0,3 liegt. Dies ist jedoch weder ökonomisch noch überraschend, da die reine Sulfoethylcellulose bereits ab einem Substitutionsgrad von etwa 0,5 hervorragende Wasserlöslichkeit besitzt. (E. A. Plisko et. al., Zh. Prikl. Khim. 36, 1994 [1963], K. Engelskirchen in Houben-Weyl's "Makromolekulare Stoffe", Band E 20 III. S. 2083, Herausgeber A. Barth und J. Falbe, Georg-Thieme Verlag, Stuttgart New York [1987])

35

40

45

50

55



Tabelle 1 - Produktdaten  
Beispiele 1 - 9

Beispiel Nr.	Trockengehalt [%]	Viskosität [mPa.s]	DS Sulfo- ethyl	DS Methyl	Chemikalienaus- beute bezüglich VSSNa [%]	Chemikalienaus- beute bezüglich MeCl [%]	Trans- mission [%]	Wasserlöslicher Anteil [%]
1	90,2	717	0,27	1,21	27	40	97,9	100
2	83,8	2,150	0,28	1,39	56	46	97,5	99,98
3	88,2	5,017	0,29	1,17	58	39	98,1	99,98
4	96,0	4,491	0,31	1,31	31	44	97,9	99,96
5	88,0	6,737	0,31	1,08	62	36	97,9	99,85
6	88,5	8,922	0,32	0,97	23	48	97,7	99,98
7	87,7	5,972	0,32	1,08	64	36	98,0	99,96
8*	95,8	48	0,69	0,47	32	78	69,3	70,78
9**	88,9	15,100	0,70	0,87	50	82	96,7	99,98

\* Vergleich US-PS 2,132,181

\*\* Vergleich DE-OS 3 742 104

Trockengehalt: Rohprodukt (lufttrocken) abzüglich  
Feuchte, Angabe in Prozent

5

Viskosität: 2 gew.-%ig in destilliertem Wasser,  
Angabe in mPa.s

10

DS: Substitutionsgrad, Anzahl der  
Substituenten pro Anhydroglucose-  
Baustein

15

Chemikalienaus-

beute VSSNa: Menge des zum Produkt umgesetzten  
Alkylierungsmittels, Angabe in Prozent  
des eingesetzten vinylsulfonsauren  
Natriums (VSSNa)

20

25

Chemikalienaus-

beute MeCl: Menge des zum Produkt umgesetzten  
Alkylierungsmittels, Angabe in Prozent  
der eingesetzten Base (NaOH)

30

Transmission: Anteil des durchstrahlenden Lichtes in  
Prozent des eintretenden Lichtes beim  
Durchgang durch eine mit einer 2 %igen  
Celluloseether-Lösung gefüllten Küvette.  
Optische Weglänge der Küvette: 10 [mm],  
eingesetzte Wellenlänge  $\lambda$  = 550 [nm]

35

40

45

50

55

Tabelle 2 - Produktdaten  
Beispiele 10 und 11

Bei- spiel Nr.	Trocken- gehalt [%]	Viskosität [mPa.s]	DS Sulfo- ethyl	DS Ethyl	MS Hydroxy- propyl	Chemikalienaus- beute bezüglich VSSNa EtCl PO [%] [%] [%]	Trans- mission [%]	Wasserlöslicher Anteil [%]
10	86,7	5,700	0,05	-	1,6	50	97,9	99,98
11	85,6	109	0,21	0,66	-	21 22 -	96	99,96

Trockengehalt: Rohprodukt (lufttrocken) abzüglich  
Feuchte, Angabe in Prozent

Viskosität: 2 gew.-%ig in destilliertem Wasser, Angabe in mPa.s

DS: Substitutionsgrad, Anzahl der Substituenten pro Anhydroglucose-Baustein

MS: molarer Substitutionsgrad, Anzahl der Substituenten-Bausteine pro Anhydroglucose-Baustein

Chemikalienausbeute VSSNa,

PO: Menge des zum Produkt umgesetzten Alkylierungsmittels, Angabe in Prozent des eingesetzten vinylsulfonsauren Natriums (VSSNa) bzw. Propylenoxids (PO)

Chemikalienausbeute EtCl:

Menge des zum Produkt umgesetzten Alkylierungsmittels, Angabe in Prozent der eingesetzten Base (NaOH)

Transmission: Anteil des durchstrahlenden Lichtes in Prozent des eintretenden Lichtes beim Durchgang durch eine mit einer 2 %igen Celluloseether-Lösung gefüllten Küvette. Optische Weglänge der Küvette: 10 (mm), eingesetzte Weglänge  $\lambda = 550$  (nm)

#### Patentansprüche

1. Sulfoethylcellulose mit einem DS-Sulfoethyl von  $< 0,4$ , insbesondere  $< 0,35$ , die zusätzlich substituiert ist mit mindestens einem auf dem Gebiet der Cellulosederivate üblichen Substituenten.
2. Methylsulfoethylcellulose (MSEC) mit einem DS-Sulfoethyl von  $< 0,4$ , insbesondere  $< 0,35$ , und einem DS-Methyl von  $< 2,5$ , insbesondere  $< 1,4$ , einer Viskosität von 5 - 60.000 mPa.s (gemessen in 2 gew.-%iger wäßriger Lösung bei einem Schergefälle von  $D = 2,5 \text{ s}^{-1}$  bei  $20^\circ \text{C}$ ).

3. Methylsulfoethylcellulose nach Anspruch 2 mit einer Transmission (gemessen an einer 2 gew.-%igen wäßrigen Lösung in einer Küvette mit einer optischen Weglänge von 10 mm, mit Licht der Wellenlänge  $\lambda = 550 \text{ nm}$ ) von mehr als 95 %, insbesondere mehr als 96 %.
- 5 4. Verfahren zur Herstellung einer Sulfoethylcellulose nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche, die mit mindestens einem auf dem Gebiet der Cellulosederivate üblichen Substituenten, insbesondere Methyl, verethert ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Verfahren in folgenden Stufen durchgeführt wird:
  - 10 a: Alkalisierung der Cellulose durch Umsetzung von Zellstoff mit Alkali, vorzugsweise in einem inerten organischen Lösungsmittel, gegebenenfalls in Gegenwart eines Sulfoalkylierungsmittels in Anwesenheit einer Alkylgruppen-übertragenden Verbindung.
  - b. Veretherung der Alkalicellulose in Anwesenheit einer Base mit mindestens einem Veretherungsmittel (Sulfoalkylierungsmittel und/oder mit einem weiteren in der Cellulosechemie üblichen Veretherungsmittel, insbesondere Alkylgruppenübertragende Verbindung), das eine mindestens katalytische
  - 15 Menge einer Base benötigt.
  - c. Ggf. weitere Veretherung mit mindestens einem Veretherungsmittel (ein in der Cellulosechemie übliches Veretherungsmittel, insbesondere Methylgruppenübertragende Verbindungen und/oder Sulfoalkylierungsmittel), sowie
  - 20 d. Ggf. Neutralisation, Filtration und/oder Auswaschen der im Produkt verbliebenen Salze bzw. der im Reaktor vorliegenden Menge an Base.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Sulfoalkylierungsmittel Vinylsulfonsäure bzw. Vinylsulfonsäure-Natriumsalz und als Alkylgruppenübertragende Verbindung, Methylchlorid, eingesetzt wird.
- 25 6. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Umsetzung in Gegenwart eines organischen Lösungsmittels, vorzugsweise Alkohols, vorzugsweise Isopropanol, vorgenommen wird.
- 30 7. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Veretherung als Einstufenverfahren durchgeführt wird.
8. Verwendung der Sulfoethylcellulosederivate gemäß einem der Ansprüche 1 - 3 als Verdickungs-, Dispergier- oder Bindemittel.

35

40

45

50

55





Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 511 540 A3**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 92106382.2

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: C08B 11/10, C08B 11/193

(22) Anmeldetag: 14.04.92

(30) Priorität: 27.04.91 DE 4113892

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
04.11.92 Patentblatt 92/45

(64) Benannte Vertragsstaaten:  
BE DE FR IT NL SE

(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: 05.05.93 Patentblatt 93/18

(71) Anmelder: Wolff Walsrode Aktiengesellschaft  
Postfach  
W-3030 Walsrode 1(DE)

(72) Erfinder: Kniewske, Reinhard, Dr.  
Am Hinteren Feld 4  
W-3032 Fallingb. (DE)  
Erfinder: Kiesewetter, René, Dr.  
Zum Ebsbusch 3  
W-3040 Soltau-Ahlften (DE)  
Erfinder: Szablikowski, Klaus, Dr.  
Claudiusstrasse 5  
W-3030 Walsrode (DE)

(74) Vertreter: Braun, Rolf, Dr.  
c/o Bayer AG Konzernverwaltung RP Patente  
Konzern  
W-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk (DE)

(54) Wasserlösliche Sulfoethylcelluloseether mit sehr guter Lösungsqualität und Verfahren zu ihrer Herstellung.

(57) Die Erfindung betrifft wasserlösliche Sulfoethyl-celluloseether, insbesondere Methylsulfoethylcelluloseether (MSEC) mit sehr guter Lösungsqualität, sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung und die Verwendung dieser Produkte als Verdickungs-, Dispergier- oder Bindemittel.

EP 0 511 540 A3



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 10 6382

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	US-A-2 591 748 (CHARLES L.P. VAUGHAN) * Spalte 1, Zeile 37 - Zeile 40 * * Spalte 2, Zeile 35 - Zeile 37 * ---	1,4	C08B11/10 C08B11/193
X	EP-A-0 319 865 (WOLFF WALSRODE) * Seite 3, Zeile 1 - Zeile 21 * ---	1,4	
P,X	EP-A-0 470 444 (WOLFF WALSRODE) * Seite 7; Anspruch 8; Beispiele 1-3 * ---	1,4	
E,X	EP-A-0 487 988 (WOLFF WALSRODE) * Seite 10; Tabelle 2 * ---	1,4	
D,A	US-A-2 580 352 (VERNON R. GRASSIE) ---		
D,A	US-A-2 132 181 (WILHELM NEUGEBAUER ET AL.) -----		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			C08B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschließdatum der Recherche 03 MAERZ 1993	Prüfer LENSEN H.W.M.
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ..... & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1500 (01.82) (P0001)